

# ZEMENT-FREIGABELISTE

## FREIGELEGEBENE ZEMENTSORTEN IN VERBINDUNG MIT RETANOLEN

Zemente, welche in dieser Übersicht nicht aufgeführt sind, sind in der Regel nicht geeignet.  
Im Einzelfall bitte anfragen.

Geeignet = grün

Nicht geeignet = rot

Zementart	Benennung	Kurzzeichen	Spezifikation	Anteil (M.-%)	
CEM I	Portlandzement	CEM I	-	0	
CEM II	Portlandkalksteinzement	CEM II/A-L	Kalkstein (L)	6...20	
		CEM II/B-L		21...35	
		CEM II/A-LL	Kalkstein (LL)	6...20	
		CEM II/B-LL		21...35	
	Portlandkompositzement	CEM II/B-M (S-LL) 42,5 N (az) nur Heidelberger	Hüttensand (S), Kalkstein (LL)	21...35	
		CEM II/A-M	Alle Hauptbestandteile sind möglich (S, D, P, Q, V, W, T, L, LL)	6...20	
		CEM II/B-M		21...35	
	CEM II	Portlandflugaschezement	CEM II/A-V	Kieselsäurereiche Flugasche (V)	6...20
			CEM II/B-V		21...35
			CEM II/A-W	Kalkreiche Flugasche (W)	6...20
CEM II/B-W			21...35		
Portlandschieferzement		CEM II/A-T	Gebrannter Schiefer (T)	6...20	
		CEM II/B-T		21...35	
CEM II	Portlandhüttenzement	CEM II/A-S	Hüttensand (D)	6...20	
		CEM II/B-S		21...35	
CEM III	Hochofenzement	CEM III/A	Hüttensand (S)	36...65	